

OIL HARDENING DRILL ROD ROUND - BROWNELLS OIL HARDENING DRILL ROD 9/16" GAUGE .5625 DEC. EQUIV ROUND

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Metallkolvar](#)

Oumbärlig i vapensmeden för delar, verktyg och reparationer

O-1 OIL HARDENING DRILL ROD ROUND Kol - .95% Mangan - 1.20%

Silicon - .25% För ¼" runda och större, erbjuder vi oljebeständiga borrarstänger istället för vattenhårdande. O-1 i denna storleksklass kännetecknas av god bearbetbarhet, slät yta samt överlägsen dimensionsstabilitet och utmärkta härdningsegenskaper. Vi rekommenderar den för användning i formar, verktyg, delar och stansar. Utmärkt för allmänt bruk i verkstaden. HÄRDNING: Värm långsamt till 1475° F. - 1525° F. Om en kontrollerad ugn inte är tillgänglig, använd 1500° Tempilaq. Håll vid denna temperatur i några sekunder och dyk sedan ner i en lätt härdningsolja. ANVÄNDNING: Härda omedelbart. Följande hårdhetstabell gäller för en timmes dragning efter oljeförhärdning vid 1500° F. Grader F. Rockwell C Hårdhet Som härdat 63 - 65 300° 63 - 64 400° 61 - 62 500° 58 - 60 600° 54 - 56 700° 51 - 53 800° 46 - 48 900° 43 - 45



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS OIL HARDENING DRILL ROD 9/16" GAUGE .5625 DEC. EQUIV ROUND](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080541562
- Tillv.nr.: NONE
- Material: Stål
- Leveransvikt: 0.59kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OIL HARDENING DRILL ROD ROUND BROWNELLS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OIL HARDENING DRILL ROD ROUND BROWNELLS

Introduktion

Tack för att du valt OIL HARDENING DRILL ROD ROUND från Brownells. Denna produkt är designad för att ge hög kvalitet och prestanda i olika applikationer. För att säkerställa säker användning och lång livslängd är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedda ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder vid användning av verktyg och utrustning.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsutrustning som handskar, skyddsglasögon och ansiktsmask vid hantering och bearbetning av borrarstänger.
- Säkerställ att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från hinder.
- Undvik kontakt med olja och kemikalier som kan orsaka hudirritation eller allergiska reaktioner.
- Följ noga härdningsinstruktionerna för att förhindra olyckor och skador.

Instruktioner för installation och användning

Härdningsprocess

1. Värm långsamt till 1475° F 1525° F.
2. Om en kontrollerad ugn inte är tillgänglig, använd 1500° Tempilaq för att kontrollera temperaturen.
3. Håll vid denna temperatur i några sekunder.
4. Dyk ner i en lätt härdningsolja omedelbart efter uppvärmning.

Hårdhetstabell

Följande hårdhetstabell gäller för en timmes dragning efter oljeförhärdning vid 1500° F: | Grader F | Rockwell C
Hårdhet | ||| 300° | 63 65 | | 400° | 63 64 | | 500° | 61 62 | | 600° | 58 60 | | 700° | 54 56 | | 800° | 51 53 | | 900° | 46 48 |
| | 1000° | 43 45 |

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och rester från produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta bort skadade eller oanvändbara delar på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens detaljer till hands för att få bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OIL HARDENING DRILL ROD ROUND från Brownells. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se